

SYSTEMÜBERSICHT FÜR DIE WAND: WANDSPACHTELMASSEN, FASSADENSPACHTEL, VORANSTRICHE.

Produkt	Anwendung	Schichtdicke	Verarbeitungszeit bei + 20°C	Erhärtungszeit bei + 20°C	Materialbedarf Pulver je m ² /mm
ARDEX A 828 Wandfüller	Innen. Zum Füllen von Rissen, Schlitzen und Löchern. Ideal zum Schließen von allen Gipskarton- und Gipsfaserplatten. Perfekt zum Spachteln von Putz- und Betonuntergründen. <ul style="list-style-type: none"> • Sowohl bei tieferen als auch bei höheren Temperaturen problemlos zu verarbeiten. • Zieht in jeder Schichtdicke kontinuierlich an. • Zweiter Arbeitsgang bereits nach ½ Stunde möglich – keine Durchtrocknung erforderlich. • Fällt nicht ein. • Bleibt rissfrei. • „Nichtbrennbar“ nach EN 13501, Teil 1. 	Beliebig dick	½ Stunde	¾ Stunde	1,0 kg
ARDEX A 826 Wandglätter	Innen. Optimal für die Feinspachtelung. <ul style="list-style-type: none"> • Ansatzlos auf null ausziehbar. • Eine Stunde verarbeitbar und schnell härtend. • Bleibt rissfrei. • Sehr ergiebig. • „Nichtbrennbar“ nach EN 13501, Teil 1. 	Beliebig dick	1 Stunde	1 – 2 Stunden	0,9 kg
ARDEX W 820 SUPERFINISH HandSpritzRoll Spachtelmasse	Innen, Wand und Decke. Spachteln, Glätten und Putzen von Wand- und Deckenflächen. Füllen von Löchern, Vertiefungen und Schlitzen. Verspachtelung von Fugen bei Gipskartonplatten und anderen Bauplatten. <ul style="list-style-type: none"> • Für Schichtdicken von 0 bis 20 mm. • Hohe Füllkraft. • Lange Verarbeitungs- und Nachbearbeitungszeit. • „Nichtbrennbar“ nach EN 13501, Teil 1. 	in einem Arbeitsgang bis 20 mm	ca. 3 Stunden		1,0 kg
ARDEX A 900 Reparatur- und Dekorspachtel	Innen. Glätten und Füllen von Wand- und Deckenflächen, insbesondere im Reparaturbereich. Erhärtet und trocknet schnell. Spannungsarm, auch in dicken Schichten. <ul style="list-style-type: none"> • Besonders füllkräftig. • Leicht zu verarbeiten. • Filz- und glättbar. 	Beliebig dick	½ Stunde	nach ca. 24 Stunden	1,0 kg
ARDEX F 3 Füll-, Fleck- und Reparaturspachtel	Außen und innen. Füllen, Ausbessern und Spachteln von Fassaden, Wand- und Deckenflächen. <ul style="list-style-type: none"> • Erhärtet und trocknet schnell • Spannungsarm und rissfrei in allen Schichtdicken • Bei Normaltemperatur nach 1 Tag überstreichbar und tapezierfähig 	Beliebig dick	½ Stunde	1 ½ Stunden	1,0 kg
ARDEX F 11 Fassadenspachtel	Außen und innen. Glätten, Ausbessern und Spachteln von Fassaden, Wand- und Deckenflächen. Füllen von Rissen, Löchern und großflächigen Vertiefungen in Wänden und Decken. <ul style="list-style-type: none"> • Wetterbeständiger, spannungsarmer und atmungsfähiger Fassadenspachtel. 	ungestreckt bis 5 mm über 5 mm mit Sand gestreckt	ca. ½ Stunde	1 ½ Stunden	1,2 kg
ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion	Innen. Grundierung, Voranstrich, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung. <ul style="list-style-type: none"> • Als Haftbrücke auf glattem Beton (MV 1 : 3). • Als Voranstrich auf gipsgebundenen Untergründen für ARDEX A 900 (MV 1 : 3). 		Beliebig	Voranstrich zu klarem, dünnen Film trocknen lassen	MV 1 : ½ etwa 200 g/m ² MV 1:1 etwa 150 g/m ² MV 1 : 3 etwa 50 g/m ² pur etwa 300 g/m ²
ARDEX P 4 Schnelle Multifunktionsgrundierung	Außen und innen. Beton, Zement- und Kalkzementputze, Zementestriche und Calciumsulfatestriche, Fliesen- und Plattenbeläge, Terrazzo, Dispersionsanstriche, alte, wasserfeste Klebstoffreste, Trockenestriche, PVC-Beläge, Spachtelmasse.		Beliebig	ca. 1 Stunde Voranstrich zu klarem, dünnen Film trocknen lassen	ca. 100 – 500 g/m ² je nach Untergrundbeschaffenheit
ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich	Innen. Voranstrich und Haftbrücke auf glattem und dichtem Untergrund. <ul style="list-style-type: none"> • Wie z. B. Spanplatten, Fliesen und festhaftende Farbanstriche. 		1 Stunde	1 – 3 Stunden je nach Baustellenbedingungen	100 – 200 g
ARDEX R 1 Renovierungsspachtel	Innen. Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen im Renovierungs- und Neubaubereich. Kombiniert die Vorteile einer Dispersionsspachtelmasse mit der raschen Trocknung einer Schnellspachtel. Spachtelarbeiten gemäß Qualitätsstufen Q1 - Q4.	bis 10 mm	½ Stunde	ca. 45 - 60 Minuten	1,0 kg