



Agroflex Aquadicht

Dicht und Reparaturmasse

Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	<p>Agroflex Aquadicht ist eine dauerelastische, pinselverstreichbare Allwetter-Dicht- und Reparaturmasse auf Basis modifiziertem Acrylharz.</p> <p>Agroflex Aquadicht ist faserverstärkt, ohne Primer anwendbar, atmungsaktiv und UV-beständig.</p> <p>Agroflex Aquadicht ist standfest und kann auf feuchten Untergründen eingesetzt werden. Das Produkt setzt sich in Kartusche/Gebinde nicht ab, auch keine Trennung der Fasern.</p>
Verwendungszweck	<p>Agroflex Aquadicht haftet auf vielen, auch feuchten Untergründen im gesamten Baubereich, wie Beton, Mauerwerk, Holz, Fliesen, Stein, Marmor, Schiefer, Schindeln, Ziegel, Kaminanschlüssen, Lichtkuppeln, Dachrinnen, Dachpappe, Bitumen, Schweißbahnen, Teer, Teichfolie, Aluminium, Zink, Blei, Kupfer, Hart-PVC, Polycarbonat.</p> <p>Agroflex Aquadicht ist für die Verwendung mit Styropor/Styrodur nicht geeignet.</p>
Farbtöne	Grau.
Konsistenz	Pastös, standfest.
Verpackung / Gebindegrößen	<ul style="list-style-type: none"> ■ 310 ml; ■ 670 ml.
Lagerung	2 Jahre zwischen +5°C und +25°C in Originalgebinden lagerfähig. Vor Hitze und Sonneneinstrahlung schützen.

Technische Daten

Verbrauch	Ca. 1,2 kg/lt.
Dichte	Ca. 1,0 g/ml Kartusche; Ca. 1,12 g/ml Dosenware.
Trocknung	Aushärtung: (23°C/ 65 % RL): ca. 1 - 2 mm / Tag.

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur	Min. +5°C bis max. +30°C.
Verarbeitung	<p>Die Haftflächen müssen staub- fett- und ölfrei, sowie fest und tragfähig sein. Bei Bedarf vorher abschleifen. Metalle und Kunststoffe mit handelsüblichen Reinigern vorbehandeln.</p> <p>Agroflex Aquadicht ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden. Produkte mit breitem Pinsel oder aus Kartusche auftragen.</p> <p>Sofern erforderlich eine zweite Schicht nach etwa 8 Tagen auftragen.</p> <p>Agro Flex Aquadicht dichtet und schützt sofort in einem Arbeitsgang und schert auch von feuchtem Untergrund nicht ab.</p> <p>Für größere Wandflächen empfiehlt sich die Einlage eines Polyestervlieses.</p>



Überarbeitbarkeit	Nach der Aushärtung mit Acryllacken überarbeitbar.
Werkzeugreinigung	Nicht erhärtetes Material kann mit Verdünnung 65 gereinigt werden; ausgehärtetes Material lässt sich nur mechanisch entfernen.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Entsorgung	Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.
Sicherheitsdatenblatt	Das Sicherheitsdatenblatt kann unter http://www.avenariusagro.at abgerufen werden

Technische Information: Agrofex Aquadicht, Stand: 05 / 2014

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Avenarius-Agro GmbH

Zentrale & Werk: Industriestraße 51, A-4600 Wels, Telefon: +43/7242/489-0, Telefax: +43/7242/489-5700, Internet: www.avenariusagro.at, E-Mail: office@avenariusagro.at
Filiale Wien: A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Tel.: 01 / 201 463 072, Fax: 01 / 20 1 46 - 3075, E-Mail: wien@avenariusagro.at