



Agro Steinfluat L

Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Farblose, polierfähige Imprägnierung auf Hartwachsbasis.
Verwendungszweck	Für geschliffene Kunst- und Natursteinböden, Terrazzo, für Sockel, Grabsteine, Steinportale. Auch für nicht polierte, schwach saugende Flächen wie zB. Solnhofener, jedoch dann nicht polierbar. Außen und innen verwendbar. Nicht für glasierte Fliesen.
Eigenschaften	Wasserabweisende und wetterfeste, tritt- und rutschfeste Schutzschichten, besonders wenn auf Glanz poliert wird.
Verpackung / Gebindegrößen	■ 1 Liter; ■ 5 Liter.
Lagerung	In original verschlossenen Gebinden unbeschränkt lagerfähig. Bei Temperaturen unter +15°C kann das Wachs ausfallen. Durch Erwärmen in einem Behälter mit warmen Wasser kann es wieder gelöst werden.

Technische Daten

Verbrauch	0,05 - 0,10 l/m ² auf polierten Flächen, 0,10 - 0,20 l/m ² - je nach Saugfähigkeit des Steines.
Dichte	0,78 kg/l.
Flammpunkt	37°C.
Verdünnung	Keine Verdünnung zusetzen.

Verarbeitung

Oberflächenvorbereitung	Stark verschmutzte Flächen reinigen (eventuell waschen) und trocknen lassen. Achtung: bei feuchten Steinplatten kann es zu nicht mehr entfernbarer Fleckenbildung kommen.
Verarbeitungstemperatur	Mind. 10°C; max. 35°C.
Verarbeitung	Mit einem weichen, sauberen Stofflappen den Untergrund einlassen, bis die Flächen gleichmäßig benetzt sind. Nach dem Verdunsten des Lösemittels ist die Imprägnierung mit weichen Lappen oder Bürsten polierfähig. Nicht zuviel auftragen, da sonst vor allem dunkle Flächen einen grauen Schleier erhalten.
Schlussrockenzeit	Regenfestigkeit ist bei trockenem und warmen Wetter nach 4 - 6 Stunden erreicht, bei kühler, feuchter Witterung nach 8 - 12 Stunden.



Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Entsorgung	Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.
Sicherheitsdatenblatt	Das Sicherheitsdatenblatt kann unter http://www.avenariusagro.at abgerufen werden

Technische Information: Agro Steinfluat L , Stand: 04 / 2014

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Avenarius-Agro GmbH

Zentrale & Werk: Industriestraße 51, A-4600 Wels, Telefon: +43/7242/489-0, Telefax: +43/7242/489-5700, Internet: www.avenariusagro.at, E-Mail: office@avenariusagro.at
Filiale Wien: A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Tel.: 01 / 201 463 072, Fax: 01 / 20 1 46 - 3075, E-Mail: wien@avenariusagro.at