Asphaltkosmetik

Pflegeanstrich für Asphaltflächen

Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Wässrige Acryl-Kunstharzdispersion mit glänzender Oberfläche zur optischen Auffrischung von älternen Asphaltflächen im Freien.
Verwendungszweck	■ Ältere, asphaltierte Parkplätze und Hauseinfahrten im Privatbereich; ■ Lagerhallen ohne Staplerbelastung. Nicht für Garagenböden und nicht auf Gussasphalt einsetzen!
Eigenschaften	■ Einfache Anwendung; ■ Gute Haftung; ■ Wetterbeständig; ■ Schlagregenfest; ■ Für Innen- und Außenanwendung.
Farbtöne	Schwarz.
Verpackung / Gebindegrößen	■ 5 l; ■ 10 l.
Lagerung	Gut verschlossen in Originalgebinden; kühl und frostsicher aufbewahren. Lagerdauer max. 2 Jahre.

Technische Daten

Verbrauch	0,10 - 0,15 l/m² und Anstrich.
Dichte	Ca. 1,0 kg/l.

Verarbeitung

Oberflächenvorbereitung	Den Untergrund gut reinigen - am besten mit einem Hochdruckreiniger. Der Untergrund muss trocken, fest, staub-, öl und fettfrei sein.
Beschichtungsvorschlag	Einschichtig.
Verarbeitungsbedingungen	Nicht bei Nebel oder feuchtem Wetter aufbringen!
Verarbeitungstemperatur	Die Verarbeitungstemperatur muss über +8°C liegen.
Verarbeitung	Vor Gebrauch gut aufrühren! Der Auftrag soll bevorzugt durch Streichen erfolgen - dünn auftragen. Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt. Regenfestigkeit nach 5 Stunden bei normalen, trockenen Umgebungsbedingungen, belastbar nach 2 Tagen (bei 20°C).
Werkzeugreinigung	Vor Antrocknung mit Wasser.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Entsorgung	Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.
Sicherheitsdatenblatt	Das Sicherheitsdatenblatt kann unter http://www.avenariusagro.at abgerufen werden

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung
Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden.
In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Avenarius-Agro GmbH
Zentrale & Werk: Industriestraße 51, A-4600 Wels, Telefon: +43/7242/489-0, Telefax: +43/7242/489-5700, Internet: www.avenariusagro.at, E-Mail: office@avenariusagro.at
Filiale Wien: A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Tel.: 01 / 201 463 072, Fax: 01 / 20 1 46 - 3075, E-Mail: wien@avenariusagro.at