



Agrosit Antirutschfarbe

Rutschfeste 1K-Alkydharz-Beschichtung

Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Rasch trocknende, rutschfeste, seidenmatte 1-komponentige Deckbeschichtung.
Bindemittelbasis / Wirkstoffe	Auf Alkydharzbasis.
Verwendungszweck	Rutschfeste Deckbeschichtung für innen und außen, speziell für Wege, Stege, Treppen, und sonstigen begangenen Flächen im Fracht- und Trankschiffbereich. Nicht für Meeresatmosphäre.
Eigenschaften	Deckbeschichtung, rutschfest, wetterbeständig.
Farbtöne	Lt. RAL-Farbkarte.
Verpackung / Gebindegrößen	25 kg.
Lagerung	Gut verschlossen in Originalgebinden kühl und trocken, jedoch frostfrei 18 Monate lagerfähig.

Technische Daten

Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> ■ Theoretisch: 0,15 kg/m² für 60 µm DFT. ■ Praktisch: ca. 0,23 kg/m² für 60 µm DFT.
Dichte	Ca. 1,30 kg/l.
Festkörpergehalt	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gew. 70 %. ■ Vol. 52 %.
Flammpunkt	24°C.
Trocknung	Nach DIN 53150, für 60 µm trocken, bei 23°C: <ul style="list-style-type: none"> ■ Trockengrad 1: 1 Std. ■ Trockengrad 4: 4 Std.
VOC	Siehe Sicherheitsdatenblatt.
Verdünnung	Wenn notwendig beim Streichen und Rollen bis max. 3 % Verdünnung 149 zusetzen.

Beständigkeit

Chemisch	Wasser, kurzzeitig Öl, Diesel, Benzin. Nicht für ständige Unterwasser- oder Schwitzwasserbelastung.
Mechanisch	Für leichte bis mittlere Belastung.
Witterung	Feuchte Umgebung, keine Meeresatmosphäre.
Temperatur	Trocken: bis 120°C.



Verarbeitung

Oberflächenvorbereitung	Fett-, öl-, schmutz-, staubfrei und trocken, Lose Altanstriche mechanisch entfernen, Ränder ausschleifen und mit Agrosit Universalprimer ausflecken. Blanke Metallflächen sind mit geeigneter Grundbeschichtung zu grundieren.
Beschichtungsvorschlag	<p>■ Stahl und verzinkter Stahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x Agrosit Universalprimer, 1 - 2 x Agrosit Antirutschfarbe.
Materialvorbereitung	Vor Gebrauch gründlich aufrühren.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C und nicht über 80 % relative Luftfeuchtigkeit verarbeiten, Taupunktabstand mind. 3°C.
Zwischenwartezeiten	Agrosit Antirutschfarbe kann nach 4 Std. bei 23°C überarbeitet bzw. ausgebessert werden. Tiefere Temperaturen, sowie hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Wartezeit.
Überarbeitbarkeit	Alte 2-komponentige Anstriche, auch auf Lösemittelbasis, sind problemlos nach geeigneter Reinigung und Anschleifen überstreichbar. Bei alten 1-komponentigen Anstrichen Überarbeitbarkeit und Tragfähigkeit prüfen. In Zweifelsfällen ist das Anlegen einer Probefläche zu empfehlen. Bei Teillackierungen ist im Vorfeld ein Farbtonvergleich durchzuführen.
Werkzeugreinigung	Verdünnung 149.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Entsorgung	Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.
Sicherheitsdatenblatt	Das Sicherheitsdatenblatt kann unter http://www.avenariusagro.at abgerufen werden

Technische Information: Agrosit Antirutschfarbe, Stand: 04 / 2014

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Avenarius-Agro GmbH

Zentrale & Werk: Industriestraße 51, A-4600 Wels, Telefon: +43/7242/489-0, Telefax: +43/7242/489-5700, Internet: www.avenariusagro.at, E-Mail: office@avenariusagro.at
Filiale Wien: A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Tel.: 01 / 201 463 072, Fax: 01 / 20 1 46 - 3075, E-Mail: wien@avenariusagro.at