



Ravenit Putzhaftbrücke

Haftvermittler für Innen- und Außenputze auf Beton und Gips

Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Blau eingefärbte Kunststoffdispersion mit Quarsand und Zusätzen.
Verwendungszweck	Auf glatten und gering saugenden, mineralischen Untergründen wie Vollbetondecken, Betonfertigteilen oder Hohlblechenelementen, als Haftbrücke für Putze, Gipskartonplatten, Fliese auf Fliese, OSB und Spanplatten (Innenbereich).
Eigenschaften	Verarbeitungsfertiger Haftvermittler für Innen- und Außenputze auf Beton. Auch für Gipsputze geeignet.
Farbtöne	Hellblau.
Verpackung / Gebindegrößen	■ 5 kg; ■ 20 kg.
Lagerung	Frostfrei und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. 1 Jahr lagerfähig.

Technische Daten

Verbrauch	Ca. 0,3 kg/m ² .
Dichte	Ca. 1,35 kg/l.
Wasserlöslichkeit	Mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar.

Verarbeitung

Oberflächenvorbereitung	Der Untergrund muss fest bzw. tragfähig, staub-, öl- und fettfrei sein und frei von Schalölresten; er kann feucht sein.
Verarbeitungstemperatur	Zwischen +5°C und +30°C (Untergrund, Luft und Material).
Verarbeitung	Vor Gebrauch gut aufrühren. ■ Innenbereich: Mit einer Lammfellrolle, bzw. einer Malerbürste auftragen oder maschinell spritzen. Mit dem Putzauftrag solange warten, bis die Ravenit Putzhaftbrücke nicht mehr klebt und durchgetrocknet ist. Bei Feuchtigkeitsbelastung zusätzlich Baufix Duschdicht als Abdichtung (zB. unter der Fliese) aufbringen. ■ Außenbereich (nur für Betonflächen): Zugabe von 20 Gew.-Teilen Portlandzement und mit max. 20 % Wasser auf streichfähige Konsistenz einstellen (elektrisches Rührgerät verwenden!); Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde.
Zwischenwartezeiten	Je nach Luft- und Bauteiltemperatur ca. 1 Stunde.



Werkzeugreinigung

Im frischen Zustand mit Wasser.
Durchgetrocknete Ravenit Haftbrücke kann nur mechanisch entfernt werden, evtl. unter Mithilfe von Reinigungsmittel K oder Agro Abbeizpaste Spezial.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Entsorgung

Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.

Sicherheitsdatenblatt

Das Sicherheitsdatenblatt kann unter <http://www.avenariusagro.at> abgerufen werden

Technische Information: Ravenit Putzhaftbrücke, Stand: 04 / 2014

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Avenarius-Agro GmbH

Zentrale & Werk: Industriestraße 51, A-4600 Wels, Telefon: +43/7242/489-0, Telefax: +43/7242/489-5700, Internet: www.avenariusagro.at, E-Mail: office@avenariusagro.at
Filiale Wien: A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Tel.: 01 / 201 463 072, Fax: 01 / 20 1 46 - 3075, E-Mail: wien@avenariusagro.at