



Agro Streichputz

Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Fassadenbeschichtung auf Acrylharzbasis.
Bindemittelbasis / Wirkstoffe	Acrylat.
Verwendungszweck	Agro Streichputz eignet sich für dickschichtige, feinplastische Fassadenbeschichtungen und zur Egalisierung rau oder ungleichmäßig zugeriebener Putze. Nicht geeignet zur Renovierung von WDVS geeignet .
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wasserverdünnbar; ■ Stark füllend; ■ wetterbeständig; ■ Spannungsarm; ■ Bei dicken Schichten rissfrei aufdrocknend; ■ Umweltschonend; ■ Geruchsarm; ■ Hoher Regenschutz, entspricht der Klasse 2 "mittlere Wasserdurchlässigkeit" der DIN EN 1062-3, mit einem w-Wert von 0,1-0,5 kg/(m² x h^{0,5}); ■ Gut diffusionsfähig, entspricht der Klasse 2 "mittlere Wasserdampfdiffusion" nach EN ISO 7783-2 mit einem s_d-Wert H₂O von 0,14 bis 1,4 mm.
Farbtöne	Weiß, als Lagerware.
Verpackung / Gebindegrößen	<ul style="list-style-type: none"> ■ 24 kg; ■ 6 kg.
Lagerung	Kühl und frostfrei. Original verschlossen 12 Monate lagerfähig.

Technische Daten

Verbrauch	Ca. 300 - 600 g/m ² pro Arbeitsgang (Richtwert ohne Gewähr, exakten Verbrauch durch Probefläche ermitteln).
Trocknung	Bei +20°C und bei 65 % relativer Luftfeuchtigkeit nach 4 - 6 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Bei niedriger Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.
Glanzgrad	Matt.
VOC	EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt: Kat A/c Wb: 40 g/l (2010); Dieses Produkt enthält: < 40 g/l VOC.
Verdünnung	Mit reinem Wasser (max. 10%).



Verarbeitung

Oberflächenvorbereitung	Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. ÖNORM B 2230, Teil 2 beachten. Frischer Beton, Faserzement und Putz müssen 4 Wochen alt sein, da sonst auftretende Schwundrisse vom Beschichtungsmaterial nicht überbrückt werden können. Absandender Putz, sowie alte, lockere Farbschichten mittels Hochdruckgerät reinigen. Saugender Untergrund, wie auch relativ frischer Putz oder Beton wird 1 x mit Agro Tiefengrund W grundiert. Veralgte und mit Schimmel oder Flechten befallene Fassaden nach dem Reinigen mit Agrotex Schimmeltod behandeln.
Beschichtungsvorschlag	Grundbeschichtung: Agro Streichputz mit max. 10 % Wasser verdünnt. Schlussbeschichtung: Agro Streichputz mit Wasser auf die gewünschte Verarbeitungskonsistenz einstellen.
Verarbeitungstemperatur	(Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur für Umluft, Material und Untergrund): Nicht unter +5°C, bei direkter Sonnenbestrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten. Vorsicht bei Gefahr von Nachtfrost!
Applikation	Streichen, rollen oder aielss-spritzen (bzw. Druckkessel).
Überarbeitbarkeit	Alte Anstriche, sofern sie haften, können nach gründlicher Reinigung mit Agro Streichputz überstrichen werden. Agro Streichputz weist eine feine Kornstruktur auf. Zur Staubbinding einen Voranstrich mit Agro Tiefengrund W aufbringen.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Entsorgung	Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.
Abfallschlüsselnummer	57 303 (gemäß ÖNORM S 2100) (gemäß ÖNORM S 2100)
EWC/EAK	08 01 11
Wassergefährdungsklasse	WGK WGK 2, wassergefährdend
Sicherheitsdatenblatt	Das Sicherheitsdatenblatt kann unter http://www.avenariusagro.at abgerufen werden
Verwendungszweck	Nur zur gewerblichen Verwendung bestimmt

Technische Information: Agro Streichputz, Stand: 04 / 2014

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Avenarius-Agro GmbH

Zentrale & Werk: Industriestraße 51, A-4600 Wels, Telefon: +43/7242/489-0, Telefax: +43/7242/489-5700, Internet: www.avenariusagro.at, E-Mail: office@avenariusagro.at
Filiale Wien: A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Tel.: 01 / 201 463 072, Fax: 01 / 20 1 46 - 3075, E-Mail: wien@avenariusagro.at