

BOTAMENT® S 920

Beschleuniger für Nivelliermassen

BOTAMENT® S 920 ist ein Beschleuniger für die Nivelliermassen BOTAMENT® A 220, A 250, M 50 Classic, M 51 Classic und M 53 Extra.
Das Produkt ermöglicht eine schnellere Belegung der Nivelliermassen mit textilen und elastischen Bodenbelägen, Parkett, keramischen Belägen und Natursteinen.

Eigenschaften

- ❖ Zum schnellen hydraulischen Abbinden der Nivelliermassen A 220, A 250, M 50 Classic, M 51 Classic und M 53 Extra
- ❖ Verlegung von textilen und keramischen Belägen nach ~ 90 Minuten, dampfdichten Belägen nach ~ 120 Minuten und Parkett nach ~ 12 Stunden möglich
- ❖ Universeller Ersatz für Schnellspachtelmassen
- ❖ Für zeitkritische Terminbaustellen
- ❖ Schneller Baufortschritt

Verarbeitung

BOTAMENT® S 920 wird dem für die Nivelliermasse erforderlichen Anmachwasser beigegeben. Anschließend wird die Nivelliermasse wie gewohnt angemischt.

Wichtige Hinweise

Bedingt durch den erhöhten Zeitaufwand bei der Verwendung von BOTAMENT® M 53 Extra zur Einbettung dünn-schichtiger Fußbodenheizungssysteme empfehlen wir, in diesem speziellen Fall auf den Einsatz von BOTAMENT® S 920 zu verzichten.

Vor dem Auftrag von Versiegelungs- oder Beschichtungssystemen ist eine Wartezeit von mindestens 24 Stunden einzuhalten.

Das Sicherheitsdatenblatt steht Ihnen unter www.botament.com zur Verfügung.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir eine baustellenspezifische Probeverarbeitung.

Technische Daten

Materialbasis	kationischer Polymerbeschleuniger
Farbton	weiß-transparent
Lieferform	500 ml-Kunststoffflasche (20 Flaschen pro Karton)
Lagerfähigkeit	kühl, trocken und frostfrei mind. 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde

Verbrauch	500 ml/ 25 kg-Sack Nivelliermasse
Verarbeitungszeit der beschleunigten Nivelliermasse	~ 15 Minuten
Erstarrungsbeginn der beschleunigten Nivelliermasse nach EN 196	nach ~ 20- 30 Minuten
Erstarrungsende der beschleunigten Nivelliermasse nach EN 196	nach ~ 50- 60 Minuten
Begehbarkeit der beschleunigten Nivelliermasse	nach ~ 60 Minuten
Zeitabstand zwischen letztem Auftrag und Verlegung von keramischen Belägen	
	~ 90 Minuten
textilen Belägen	
< 10 mm Schichtdicke	~ 90 Minuten
> 10 mm Schichtdicke	~ 3 Stunden
> 20 mm Schichtdicke	Restfeuchte ≤ 2,0 CM-%
dampfdichten Belägen und Natursteinen	
< 10 mm Schichtdicke	~ 2 Stunden
> 10 mm Schichtdicke	~ 4 Stunden
> 20 mm Schichtdicke	Restfeuchte ≤ 2,0 CM-%
Parkett	
< 5 mm Schichtdicke	~ 12 Stunden
> 5 mm Schichtdicke	~ 24 Stunden
> 20 mm Schichtdicke	Restfeuchte ≤ 2,0 CM-%
Giscode	BZM 1
Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur	+ 15 °C bis + 30 °C
Reinigungsmittel	Wasser

Alle angegebenen Zeiten beziehen sich auf das Normklima von + 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeiten beschleunigen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeiten verzögern die Verarbeitungszeit und den Trocknungsverlauf.

Anmerkung: Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Baubjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Ausgabe D-2012. Weitere technische Details entnehmen Sie bitte unseren technischen Merkblättern unter www.botament.com.
BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D-46238 Bottrop