

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI PUTZSPACHTEL

Art.Nr.: 1440

Stand: 04.11.2019

- Produkt:** Vergütete Ausgleichsspachtel für mineralische Putze, innen und außen
- Anwendung:** Ausgleichsschicht für unebene, raue Untergründe auf Kalk-Zement-Basis. Zum Aufspachteln von Textilglasgitter (z. B. Wandheizungen).
- Eigenschaften:** Feinputzmörtel und -spachtel, leicht verarbeitbar, wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig.
- Zusammensetzung:** Kalkhydrat, Zement, Kalksteinsand 0–0,8 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

<u>Materialverbrauch</u>	ca. 1,4 kg/m ² /mm
<u>Auftragsstärke</u>	ca. 3 mm
<u>Wasserbedarf</u>	ca. 8,5–9 Liter reines Wasser/Sack
<u>Druckfestigkeit</u>	> 3,5 N/mm ²
<u>Biegezugfestigkeit</u>	> 1 N/mm ²
<u>Trockenrohdichte</u>	ca. 1.500 kg/m ³
<u>Diffusionswiderstandszahl μ</u>	ca. 15
<u>Wärmeleitfähigkeit λ</u>	0,61 W/(m·K)

Normen:

Europäische Norm EN 998-1 (CS III), ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346, ÖNORM B 3407

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 5 °C betragen.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, staubfrei, tragfähig, ebenflächig (gemäß ÖNORM DIN 18202), saugfähig, frei von Ausblühungen und frostfrei sein.

Anstriche oder Putze mit ungenügender Haftung oder Festigkeit sind zu entfernen. Absandende mineralische Oberflächen sind sorgfältig abzukehren und mit PROFIL Tiefengrund vorzubehandeln.

Verarbeitung:

Putzmaschine, Quirl, Durchlaufmischer

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Arbeitstechnik:

Bei der Verwendung als Zwischenschicht wird PROFIL Putzspachtel mit einer Schichtdicke von mind. 3 mm aufgetragen. Bei Materialwechsel ist ein Textilglasgitter (Maschenweite mind. 7 x 7 mm) einzulegen. Standzeit der Zwischenschicht mind. 1 Woche.

Im Innenbereich kann das Textilglasgitter vollflächig in PROFIL Putzspachtel eingelegt werden (z. B. ÖAP-Verarbeitungsrichtlinie „Verputzen von wasserführenden Wandheizungs-Systemen“). Die Oberfläche kann anschließend verrieben werden, und entspricht in der Kornstruktur den PROFIL Innenputzen.

Die entsprechenden Anforderungen sind den Anwendungstabellen der ÖNORM B 3346 bzw. den ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien zu entnehmen.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Lieferform</u>
1440	Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette

Lagerung:

Trocken auf Palette (foliert) mind. 6 Monate haltbar. Kühl, jedoch frostfrei lagern.

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).