

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI SPERRPUTZ

Art.Nr.: 3600

Stand: 04.11.2019

- Produkt:** Spezialputz zur Bauwerksabdichtung
- Anwendung:** Als Bauwerksabdichtung und Vertikalisolierung, für innen und außen.
- Eigenschaften:** Maschineller und händischer Spezialputz mit sehr guter Dichtwirkung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser bis 1,5 bar.
- Zusammensetzung:** Kalksteinsand 0–4 mm, Zement, Zusatzmittel

Technische Daten:

<u>Materialverbrauch</u>	ca. 17,5 kg/m ² /cm
<u>Auftragsstärke</u>	mind. 10 mm als Grundputz mind. 5 mm als Deckputz
<u>Wasserbedarf</u>	ca. 6,5 Liter reines Wasser/Sack
<u>Druckfestigkeit</u>	≥ 20 N/mm ²
<u>Trockenrohdichte</u>	< 2.000 kg/m ³

Normen:

Europäische Norm EN 998-1 (GP - CS IV), ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 5 °C betragen.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, staubfrei, tragfähig, saugfähig, frei von Verunreinigungen und frostfrei sein.

Stark saugende Putzgründe müssen vorgemischt werden. Ein Vorspritzer darf nicht verwendet werden.

Verarbeitung:

Putzmaschine, Durchlaufmischer, Freifallmischer

Arbeitstechnik:

Als Haftlage wird PROFi Sperrputz in normaler Putzkonsistenz mit einer Dicke von mind. 8–10 mm aufgebracht. Nach 2–3 Tagen kann die nächste Putzlage aufgetragen werden.

Die Mindestputzdicke als Grundputz beträgt 10 mm, bei der Verwendung auch als Oberputz gesamt 15 mm. Vor Auftragen der zweiten Putzlage ist in diesem Fall eine Standzeit von 1 Tag pro mm Putzdicke einzuhalten. Putzdicken über 20 mm erfordern eine mehrlagige Verarbeitung.

Hinweise:

Es ist für ein kontinuierliches Abtrocknen zu sorgen. Die Standzeit vor Nachfolgearbeiten muss mind. 1 Tag pro mm Auftragsstärke betragen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

Artikelnummer

3600

Lieferform

Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette

Lagerung:

Trocken auf Palette (foliert) mind. 6 Monate haltbar. Kühl, jedoch frostfrei lagern.

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).