

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI PORETEC WTA TRASS- EINLAGENPUTZ

Art.Nr.: 3590, 3591

Stand: 04.11.2019

- Produkt:** Weißer, hoch ergiebiger Trass-Kalkputz, einlagig maschinell und händisch verarbeitbar
- Anwendung:** Für innen und außen, als Grund- und Oberputz auf feuchtem und salzhaltigen Mauerwerk.
- Eigenschaften:** Weißer, hoch ergiebiger Trass-Kalkputz, einlagig maschinell und händisch verarbeitbar, wasserabweisend.
- Zusammensetzung:** Trass, Kalk, Perlite, Kalksteinsand 0–1,2 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

<u>Materialverbrauch</u>	ca. 11 kg/m ² /cm
<u>Größtkorn</u>	1,2 mm
<u>Auftragsstärke</u>	mind. 20 mm (gemäß WTA-Richtlinien)
<u>Wasserbedarf</u>	ca. 5 Liter reines Wasser/Sack
<u>Druckfestigkeit</u>	ca. 2,2 N/mm ²
<u>Trockenrohichte</u>	ca. 1.400 kg/m ³
<u>Diffusionswiderstandszahl μ</u>	ca. 8
<u>Wärmeleitfähigkeit λ</u>	ca. 0,5 W/(m·K)
<u>Porosität</u>	ca. 45 Vol-%

Normen:

Europäische Norm EN 998-1 (R - CS II), ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346, WTA-Merkblatt 2-9-04/D „Sanierputzsysteme“

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 5 °C betragen.
Während der Verarbeitung und der Erhärtungszeit des Materials, vor Frosteinwirkung schützen.

Untergrund:

Die Beurteilung des Untergrundes hat gemäß ÖNORM B 3346 zu erfolgen. Ein eventuell vorhandener Altputz ist mind. 1,0 m über die sichtbare Schadensgrenze abzuschlagen. Danach die Fugen auskratzen, das Mauerwerk säubern und abtrocknen lassen. Siehe auch WTA-Merkblatt 2-9-04/D.

Verarbeitung:

Putzmaschine, Durchlaufmischer, Freifallmischer

Anmischen:

Beim Anmischen mit Freifall- oder Durchlaufmischer ist unbedingt eine Mischzeit von 3–5 Minuten einzuhalten.

Nicht mit anderen Materialien vermischen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Arbeitstechnik:

Im Innenbereich kann PROFIL Porettec Trass-Einlagenputz bei geringer Feuchtigkeits- und Salzbelastung, sowie ebenem Untergrund ohne Vorspritzer aufgebracht und verrieben werden.

Im Außenbereich und bei unregelmäßigem Mauerwerk ist zusätzlich PROFIL Porettec WTA Vorspritzer aufzutragen. Bei Putzdicken über 25 mm ist PROFIL Porettec Trass-Einlagenputz in zwei Schichten (Standzeit 24 Stunden) aufzutragen. Die Oberfläche der ersten Schicht ist waagrecht gut aufzurauen, danach wird die Zweite ca. 5 mm dick aufgebracht und verrieben.

Bei noch größeren Putzdicken ist nach der ersten Schicht eine Standzeit von ca. 7 Tagen einzuhalten und der Putz feucht zu halten.

Hinweise:

Eine einlagige Verarbeitung ist auf gering bis mittelmäßig belastetem (Feuchtigkeit und Salze) Mauerwerk möglich. Bei höherer Salzbelastung muss die Verarbeitung mehrlagig und mit entsprechenden Standzeiten erfolgen.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Lieferform</u>
3590	Silo
3591	Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette

Lagerung:

Säcke trocken auf Palette (foliert) mind. 6 Monate haltbar. Kühl, jedoch frostfrei lagern.

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).