

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI PORETEC SANIERKALKFARBE AUßEN

Art.Nr.: 7561, 7562

Stand: 10.02.2020

- Produkt:** Hochwertige mineralische Kalkfarbe
- Anwendung:** Für außen, zur Herstellung hochwertiger Kalkanstriche auf allen mineralischen, saugenden Untergründen. Für Neu- und Renovierungsanstriche, zur Renovierung und Sanierung von denkmalgeschützten Bauwerken.
- Eigenschaften:** Gut deckende Kalkfarbe, frei von chemischen Zusatzstoffen. Schimmelhemmend, geeignet für Allergiker, feuchtigkeitsregulierend, bindet Schadstoffe, atmungsaktiv.
- Zusammensetzung:** Kalk, Marmormehl, Zellulose, Wasser

Technische Daten:

<u>Materialverbrauch</u>	ca. 0,3–0,6 kg/m ²
<u>Materialverbrauch Zusatz</u>	Richtwert je nach Untergrund, auf rauen Flächen entsprechend mehr

Normen:

Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 6 °C betragen.
Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten. Möglichkeit von Nachtfrost beachten.
Bei Temperaturen über + 28 °C den Untergrund feucht halten und mit nassen Stoffen abhängen.

Untergrund:

Ungeeignete Untergründe:

Nicht geeignet auf dichten, sowie nicht saugenden Untergründen, wie Dispersions-, Leim-, Silikon-, und Silikatfarben.

Der Untergrund muss staubfrei, tragfähig, saugfähig, vorgehäst und frei von Ausblühungen sein.

Bei stark saugenden oder sandenden Untergründen wird eine Vorbehandlung mit PROFIL Sumpfkalk empfohlen.

Verdünnung:

PROFI Porettec Sanierkalkfarbe mit mind. 3 Liter Wasser verdünnen. Bei starker Saugfähigkeit des Untergrundes den Grundanstrich zusätzlich mit 10 % Wasser verdünnen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Arbeitstechnik:

Untergrund ausreichend vornässen und auch zwischen den Anstrichen feucht halten.

Produkt sorgfältig aufrühren.

Die Verarbeitung sollte mit einer weichen Malerbürste erfolgen, der Auftrag kreuzweise und ausgestrichen. Die Farbe kann auch mit einem geeigneten Spritzgerät aufgebracht werden.

Die Abtönung kann mit allen kalkfesten und lichtechten Pigmenten bzw. Abtönpasten erfolgen (empfohlene max. Pigmentmenge 8 %). Bei eingefärbter Ware sollten immer mehrerer Kübel untereinander vermischt werden, um Farbunterschiede zu vermeiden.

Der Voranstrich sollte bei einer pigmentierten Sanierkalkfarbe in weiß erfolgen (sonst Gefahr der Fleckenbildung).

Trockenzeit:

12 Stunden

Die Trockenzeit ist abhängig von der Witterung und kann auch mehrere Wochen dauern.

Hinweise:

Erst nach vollständiger Abtrocknung erreicht der Anstrich seine volle Deckkraft.

In diesem Fall ist die Sinterhaut der Putzoberfläche mit einer weichen Bürste oder mit PROFIL Poretac Ätzflüssigkeit zu entfernen (Probeanstrich anlegen).

Sanierkalkfarbe trocknet durch Aufnahme von CO² aus der Luft und durch Verdunsten des Anmachwassers und wird dadurch wasserunlöslich. Diese Karbonatisierung wird durch Feuchtigkeit begünstigt.

Anschließende Flächen von Klinker, Glas, Keramik, Metall und Naturstein sind abzudecken. Spritzer sofort entfernen.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Lieferform</u>
7561	Kübel (20 kg); weiß
7562	Kübel (20 kg); eingefärbt

Lagerung:

Trocken und original verschlossen auf der Palette mind. 12 Monate haltbar. Kühl, jedoch frostfrei lagern.

Angebrochene Kübel mit etwas Wasser bedecken und gut verschließen.

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).