

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI PORETEC REKON

Art.Nr.: 7324, 7326

Stand: 10.02.2020

- Produkt:** Schlämmender Silikonharz-Voranstrich, weiß
- Anwendung:** Für innen und außen, Renovieranstrich auf Silikat- und alten Dispersionsanstrichen.
- Eigenschaften:** Spannungsarm, für problematische Untergründe.
- Zusammensetzung:** Silikonharz, mineralische Füllstoffe, Kalksteinsand (bei grob), Quarzmehl (bei fein), Wasser

Technische Daten:

<u>Materialverbrauch</u>	ca. 0,4 kg/m ² pro Anstrich
<u>Materialverbrauch Zusatz</u>	2 Anstriche erforderlich. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes auch bis zu 0,35 kg/m ² pro Anstrich. Tatsächliche Verbrauchsmenge durch Probeanstrich ermitteln.
<u>sd-Wert</u>	< 0,14 m

Normen:

Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 5 °C betragen.
Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten. Möglichkeit von Nachtfrost beachten.

Untergrund:

Ungeeignete Untergründe:

Nicht geeignet sind Untergründe wie Lackfarben, Gipsputze, PVC oder Holz.

Der Untergrund muss trocken, staubfrei, tragfähig, saugfähig, frei von Ausblühungen und frostfrei sein.

Erforderliche Standzeiten bei neuen Putzen oder Putzausbesserungen beachten (ca. 2–4 Wochen, je nach Putzdicke und Witterung).

Absandende und stark saugende mineralische Untergründe sind mit PROFIL Porettec Fixativ vorzubehandeln.
Kalk-, Kalkzementputze und schlecht saugende Untergründe sind mit PROFIL Porettec Ätzflüssigkeit vorzubehandeln.

Natur- und Sandsteine müssen gereinigt und trocken sein.

Alte Dispersionsfarben- oder putze sind mit PROFIL Porettec Fixativ Spezial vorzubehandeln.

Stark verschmutzte Flächen sind durch Abbürsten oder Dampfstrahlen gründlich zu reinigen. Algen- oder Moosbefall ist zu entfernen, die Flächen sind mit PROFIL Porettec FA1 vorzubehandeln.

Verdünnung:

Mit ca. 10 % Wasser verdünnen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Arbeitstechnik:

Die Verarbeitung erfolgt mittels streichen oder rollen.
Zum Vermeiden von Ansätzen nass-in-nass in einem Zug verarbeiten.
Als Deckanstrich ist PROFI Silikonharz-Fassadenfarbe zu verwenden.

Trockenzeit:

12 Stunden

Trockenzeit zwischen den Anstrichen; gilt bei einer Temperatur von + 20 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

Hinweise:

Anschließende Flächen von Klinker, Glas, Keramik, Metall und Naturstein sind abzudecken. Spritzer sofort entfernen.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Lieferform</u>
7324	Kübel (20 kg); fein gefüllt
7326	Kübel (20 kg); grob gefüllt

Lagerung:

Trocken und original verschlossen mind. 12 Monate haltbar. Kühl, jedoch frostfrei lagern.

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).