



## Datenblatt

# Fugensand anthrazit 0/2 Breckkorn feuergetrocknet

entspricht der ÖNORM B2214

Der Fugensand ist ein aufbereiteter, natürlicher, gewaschener Basalt, der feuergetrocknet und gesiebt wird. Filterstabilität und Erosionsbeständigkeit sind gefordert. Daher sind Feinanteile, Brechkorn, Stützkorn- und Sieblinie wichtige Kriterien in der ÖNORM B2214. Kein Eintrag in das Bettungsmaterial soll möglich sein.

In der RVS 08.18.01 wird die Fugenbreite von 5-8mm vorgeschrieben. Knirschverlegte Platten erlauben keine regelgerechte Fugenverfüllung. Abstandshilfe und Stein stoßen nicht aneinander!

Den Fugensand einkehren, abrütteln, Fuge nochmals auffüllen und mit dem Schlauch einschlämmen.



Körnung: 0 - 2 mm

Fugenbreite: 5-8 mm

Verpackungseinheit:  
25 kg PE-Säcke, 40 Säcke / Pal.

Aufwandmenge:  
Je nach Fugenbreite können 5-8m<sup>2</sup> mit 1 Sack  
verfugt werden.

Anwendungsmöglichkeiten:  
Zum Verfugen von Pflaster- und Betonverbundsteinen  
in offener Bauweise.

25kg PE-Säcke  
Artikelnummer: MEBA02FK25FU  
EAN-CODE: 9004458000354

Basalt ist ein aufbereiteter natürlicher Rohstoff. Alle Daten sind Richtwerte mit vorkommens- und produktionsbedingter Toleranz.

Sie dienen nur zur Beschreibung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Größere und feinere Anteile sind in Spuren möglich. Dem Benutzer obliegt es, die Tauglichkeit für seinen Verwendungszweck zu prüfen.

Wir geben auf Wunsch gerne Auskunft über Toleranzbreiten und anwendungstechnische Erfahrungen. Verkäufe erfolgen gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen.

QUARZWERKE Österreich GmbH  
Wachbergstr. 1  
A-3390 Melk  
[www.quarzwerke.at](http://www.quarzwerke.at)

Telefon (02752) 50040-0  
Telefax (02752) 50040-30